



# บล็อกซีเมนต์นำแสงผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สำหรับการออกแบบเชิงโครงสร้าง



<sup>1</sup>ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์

<sup>2</sup>ดร.นิตยา ใจทอง

<sup>1</sup>ผู้ช่วยศาสตราจารย์

<sup>2</sup>อาจารย์

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การศึกษาวสดุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาวัสดุผสมคอนกรีตประเภทอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ต้องการปรับปรุงคุณสมบัติต่าง ๆ ของคอนกรีตให้ดีขึ้น ทั้งคอนกรีตที่อยู่ในสภาพเหลว เช่นความสามารถเทได้ และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว เช่นกำลังอัด และสิ่งที่สำคัญคือ ต้องการให้ได้คอนกรีตที่มีความทนทาน รวมทั้งต้องการให้ได้คอนกรีตที่มีราคาเหมาะสมด้วย โดยได้มีการนำวัสดุอื่น ๆ มาผสม วัสดุที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือวัสดุที่เป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เถ้าแกลบ เถ้าลอย เถ้าหนัก ตะกรันเหล็ก และผงฟูซิลิกา เป็นต้น ซึ่งการนำวัสดุเหล่านี้มาใช้จะมีประโยชน์ 2 ทาง คือ ประโยชน์ทางตรง คือ การปรับปรุงคุณสมบัติของซีเมนต์และคอนกรีตให้ดีขึ้น ประโยชน์ทางอ้อม คือ เป็นการนำของเสีย (Waste) มาใช้ประโยชน์ อย่างที่ทราบกันว่าข้าวเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญมากชนิดหนึ่ง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับต้น ๆ มีกำลังผลิตข้าวปีละประมาณ 25 ล้านตัน ซึ่งเป็นเปลือกข้าวหรือแกลบประมาณ 5 ล้านตัน ดังนั้นจะเห็นว่าอุตสาหกรรมผลิตข้าวเป็นอุตสาหกรรมที่มีแกลบเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมากและ การนำแกลบไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันยังทำได้น้อยมากส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา เช่น การกองเก็บ และการกำจัดทิ้ง จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพยายามที่จะนำแกลบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น แกลบมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบสูงถึงร้อยละ 70-90 ซึ่งซิลิกาเป็นองค์ประกอบหลักของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำแกลบมาทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการพัฒนางานคอนกรีตของกลุ่มนักวิจัยชาวอิตาลี เพื่อศึกษาหาแนวทางในประดิษฐ์คอนกรีตเพื่อช่วยประหยัดพลังงานโดย Hungarian architech, Aron Losonczai เป็นนักวิจัยที่เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับคอนกรีตโปร่งแสงเป็นครั้งแรก และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้ประดิษฐ์คอนกรีตโปร่งแสงได้สำเร็จ ซึ่งเป็นวัสดุผสมระหว่างคอนกรีตและไฟเบอร์กลาสซึ่งเรียกว่า LiTraCon ซึ่งแสงสามารถส่องผ่านได้มากถึงร้อยละ 80 มีคอนกรีตผสมเพียงร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก ซึ่งคอนกรีตโปร่งแสงนี้ได้ถูกแสดงในงาน Shanghai Expo 2010 แต่งานวิจัยเกี่ยวกับคอนกรีตโปร่งแสงนี้ยังไม่ค่อยมีการเผยแพร่ งานมากนัก

ดังนั้นทีมนักวิจัยจึงได้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาบล็อกซีเมนต์นำแสงและนำแกลบซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้และมีคุณสมบัติเป็นวัสดุพอโซลานที่นิยมนำมาทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เพื่อเพิ่มกำลังอัด โดยได้ออกแบบบล็อกซีเมนต์ที่สามารถนำแสงได้โดยผ่านเส้นใยแก้วนำแสง สามารถให้แสงส่องผ่านได้ และนอกจากนี้เส้นใยแก้วนำแสงยังช่วยยับยั้งกำลังอัดของวัสดุผสมจากสิ่งประดิษฐ์นี้ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย อีกทั้งเส้นใยแก้วนำแสงยังช่วยเพิ่มความสามารถในการนำแสงให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนเนื่องจากแสงจากภายนอกสามารถส่องผ่านเข้ามาได้ และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มวัสดุตกแต่งของงานทางด้านสถาปัตยกรรมอีกด้วย ซึ่งสิ่งประดิษฐ์บล็อกซีเมนต์นำแสงผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรคาดว่าจะเป็นการพัฒนาวัสดุทางเลือกใหม่สำหรับทำผนังอาคารบ้านเรือน และเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น บล็อกซีเมนต์นำแสงผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแสดงดังรูปที่ 1

ในปี พ.ศ. 2560 สิ่งประดิษฐ์บล็อกซีเมนต์นำแสงได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการประกวด ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2017) ณ Kintex 1, Exhibition Hall 2 ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 ณ ประเทศเกาหลีใต้ และได้รับรางวัลจากการประกวด 3 รางวัล ดังนี้

1. เหรียญทอง (Gold award) ของงาน KIWIE 2017
2. รางวัล FIRI Award for the Best Invention จาก The 1<sup>st</sup> Institute inventors and Researcher in I.R. IRAN
3. รางวัล The Germany Special Prize จาก Mr. Winfried STURM (Dipl.-Phys.), Manager KIT-Hardware-AG



ภาพที่ 1 บล็อกซีเมนต์นำแสงผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร



ภาพที่ 2 รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ซีเมนต์ [1] มาจากภาษาลาติน มีความหมายทั่ว ๆ ไป คือ วัตถุที่แข็งเมื่อผสมกับน้ำ ซีเมนต์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในฐานะเป็นวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากคุณสมบัติที่สำคัญคือ เมื่อผสมกับน้ำจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ก่อให้เกิดความสามารถในการยึดส่วนต่าง ๆ หรืออนุภาคที่เป็นของแข็งให้รวมตัวกัน ในปี พ.ศ. 2367 โดย Josept Aspdin ชาวอังกฤษ ได้คิดค้นซีเมนต์จนประสบความสำเร็จ โดยซีเมนต์นี้เมื่อแข็งตัวจะมีสีเหลืองปนเทาเหมือนหินที่ใช้ก่อสร้าง บริเวณเมืองพอร์ตแลนด์ ในประเทศอังกฤษ จึงเรียกวัตถุนี้ว่า “ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์” รวมทั้งได้จดลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก และปลายศตวรรษที่ 19 ปริมาณปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ที่ผลิตได้อย่างมากในประเทศอังกฤษ ได้ถูกส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยได้เริ่มมีการผลิตปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประกอบด้วยออกไซด์ 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ออกไซด์หลัก (Major oxide) ได้แก่ CaO, SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ซึ่งออกไซด์หลักทั้ง 4 ชนิดนี้ รวมกันได้ร้อยละ 90 ของปูนซีเมนต์ และ 2) ออกไซด์รอง (Minor oxide) ได้แก่ MgO, Na<sub>2</sub>O, TiO<sub>2</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> และยิบซั่ม ปริมาณออกไซด์ต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

## สารประกอบหลักของปูนซีเมนต์ ได้แก่ [2]

### 1. ไตรแคลเซียม ซิลิเกต (Tricalcium Silicate: C<sub>3</sub>S)

C<sub>3</sub>S เป็นสารประกอบที่มีรูปร่างเป็นผลึก 6 เหลี่ยม คุณสมบัติของ C<sub>3</sub>S เหมือนกับคุณสมบัติของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ เมื่อผสมกับน้ำจะแข็งตัวภายใน 2-3 ชั่วโมง และจะมีกำลังอัดเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์แรก การเกิดปฏิกิริยากับน้ำจะก่อให้เกิดความร้อน 500 จูลต่อกรัม กำลังอัดของ C<sub>3</sub>S ถูกกระทบโดยปริมาณยิบซั่ม ปริมาณ C<sub>3</sub>S ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะมีประมาณร้อยละ 35-55

### 2. ไดแคลเซียม ซิลิเกต (Dicalcium Silicate: C<sub>2</sub>S)

C<sub>2</sub>S เป็นสารประกอบที่มีรูปร่างกลม โดย C<sub>2</sub>S มีอยู่หลายรูปแบบ มีเพียง β-C<sub>2</sub>S เท่านั้นที่อยู่ตัว ณ อุณหภูมิทั่วไป β-C<sub>2</sub>S มีคุณสมบัติยืดเกาะ เมื่อผสมกับน้ำจะเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน โดยปล่อยความร้อน 250 จูลต่อกรัม เมื่อแข็งตัวจะพัฒนา กำลังอัดอย่างช้า ๆ แต่ในระยะยาวจะได้กำลังอัดใกล้เคียงกับ C<sub>3</sub>S ปริมาณ C<sub>2</sub>S ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะมีประมาณร้อยละ 15-35

### 3. ไตรแคลเซียม อลูมิเนต (Tricalcium Aluminate: C<sub>3</sub>A)

C<sub>3</sub>A เป็นสารประกอบที่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมมุมสี่เหลี่ยม C<sub>3</sub>A จะทำปฏิกิริยากับน้ำทันทีก่อให้เกิด Flash Set และเกิดความร้อนจำนวนมาก ประมาณ 850 จูลต่อกรัม การป้องกัน Flash Set ทำได้โดยการเติมยิบซั่มลงระหว่างการบดซีเมนต์ กำลังอัดของ C<sub>3</sub>A จะพัฒนาขึ้น ภายใน 1-2 วัน แต่กำลังอัดค่อนข้างต่ำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะมี C<sub>3</sub>A อยู่ในปริมาณร้อยละ 7-15

### 4. เตตระแคลเซียม อลูมิโนเฟอร์ไรท์ (Tetracalcium Aluminoferrite : C<sub>4</sub>AF)



C<sub>4</sub>AF ทำปฏิกิริยากับน้ำรวดเร็วมาก และก่อตัวภายในไม่กี่นาที ความร้อนที่เกิดประมาณ 420 จูลต่อกรัม กำลังอัดของ C<sub>4</sub>AF ค่อนข้างต่ำ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะมี C<sub>4</sub>AF อยู่ในปริมาณร้อยละ 5-10


การก่อตัว และการแข็งตัว [2] ปูนซีเมนต์ผสมกับน้ำ ก่อให้เกิดซีเมนต์เพสต์ที่อยู่ในสภาพเหลวช่วงเวลาหนึ่ง โดยคุณสมบัติของเพสต์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เราเรียกช่วงนี้ว่า “Dormant period” หลังจากนั้นเพสต์จะเริ่มแข็งตัวถึงแม้มันนิ่มอยู่ แต่ไม่สามารถสั่นไหลเข้าแบบได้ จุดนี้เรียกว่า “จุดแข็งตัวเริ่มต้น (Initial set)” เวลาตั้งแต่ซีเมนต์ผสมกับน้ำจนถึงจุดแข็งตัวเริ่มต้นเรียกว่า “เวลาการก่อตัว (Initial setting time)” และการเกิดการก่อตัวของซีเมนต์จะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงสภาพที่เป็นของแข็ง หรือ “จุดแข็งตัวสุดท้าย (final set)” และเวลาที่ทำให้เพสต์ถึงช่วงนี้เรียกว่า “เวลาก่อตัวสุดท้าย (Final setting time)” เพสต์ยังคงแข็งตัวต่อไป และสามารถรับน้ำหนักได้ ขบวนการทั้งหมดนี้เราเรียกว่า “การแข็งตัว (Hardenening)”

ปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ เรียกว่า “ปฏิกิริยาไฮเดรชัน” [2] ซึ่งทำให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัว โดยจะขึ้นอยู่กับปริมาณสารประกอบในปูนซีเมนต์ สารประกอบนี้จะทำปฏิกิริยาและมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ดังนั้นปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ สามารถเริ่มต้นด้วยปฏิกิริยาของแต่ละสารประกอบในปูนซีเมนต์การก่อตัว และแข็งตัวของซีเมนต์ เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันขององค์ประกอบของซีเมนต์

## ปฏิกิริยาไฮเดรชันของแคลเซียมซิลิเกต [2]

ไตรแคลเซียมซิลิเกตและไดแคลเซียมซิลิเกต เป็นสารประกอบหลักของปูนซีเมนต์ เมื่อผสมกับน้ำจะทำปฏิกิริยาได้ แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (Calcium silicate hydrate, 3CaO.2SiO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O, CSH) และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium hydroxide, Ca(OH)<sub>2</sub>, CH) โครงสร้างทางจุลภาคดังรูปที่ 3 และปฏิกิริยาที่เกิดเพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นดังสมการที่ 1 และ 2 ตามลำดับ







ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงปฏิกิริยาอัลเซียมซิลิเกต [2]

- ปฏิกิริยาไฮเดรชันของไตรแคลเซียมอลูมิเนต (C3A)

ปฏิกิริยาไฮเดรชันของไตรแคลเซียมอลูมิเนตจะเกิดขึ้นทันทีทันใดและก่อให้เกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็วของซีเมนต์เพสต์ ดังสมการที่ 3




เพื่อหน่วงไม่ให้เกิดปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงใส่ยิปซัม ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) เข้าไปในระหว่างการบดซีเมนต์ ยิปซัมที่เติมเข้าไปจะทำปฏิกิริยากับไตรแคลเซียมอลูมิเนตก่อให้เกิดชั้นของเอททริงไกต์ ดังสมการที่ 4 และรูปที่ 4



ภาพที่ 4 ภาพขยาย Ettringite และ Monosulphate [2]

- ปฏิกิริยาไฮเดรชันของเตตระแคลเซียมอลูมิเนตเฟอร์ไรท์ (C4AF)

ปฏิกิริยาไฮเดรชันของเตตระแคลเซียมอลูมิโนซิลเฟตจะเกิดขึ้นในช่วงต้น โดยจะทำปฏิกิริยากับยิปซัมและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ก่อให้เกิดอนุภาคที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนเข็มของเอททริงไกต์และซัลโฟเฟอร์ไรต์ดังสมการที่ 5





ในปัจจุบันวัสดุปอซโซลานที่นำมาผสมกับซีเมนต์มีมากมาย เช่น ดินเหนียว ดินดาน ผงถ่านหิน เถ้าแกลบ เถ้าลอย วัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) เป็นสารผสมเพิ่มแร่ธาตุ (Mineral admixture) ซึ่งจะมีองค์ประกอบของธาตุที่สำคัญเหมือนปูนซีเมนต์ เช่น ซิลิกา ( $\text{SiO}_2$ ) และ อลูมินา ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) และเมื่อนำมาผสมกับซีเมนต์แล้วคุณสมบัติด้านการรับแรงอัดได้สูงขึ้นโดยสัดส่วนของวัสดุปอซโซลานที่ควรใช้ อยู่ระหว่าง 15-20 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ ซึ่งกำลังอัดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ อายุ 28 วัน เมื่อผสมเถ้าแกลบจะอยู่ในช่วง 17-50 เมกะปาสคาล [3]


ประโยชน์ของวัสดุปอซโซลาน มีดังนี้

- ทำให้คอนกรีตมีการขยายตัวน้อย มีความทึบน้ำ
- ให้ความร้อนในการทำปฏิกิริยากับน้ำต่ำเมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาจึงเหมาะสำหรับงานคอนกรีตหลาย
- มีอัตราพัฒนาแรงอัดช้าเนื่องจากทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างช้า ๆ แต่ให้แรงอัดในระยะหลังเท่ากันหรืออาจมากกว่าเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา โดยบ่มขึ้นให้นานกว่าปกติ
- ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารประกอบผงซัลเฟตได้ดีอีกด้วย

สิ่งประดิษฐ์จากงานวิจัยนี้ได้นำเถ้าแกลบทดแทนปูนซีเมนต์ โดยการจะนำเถ้าแกลบมาแทนที่ในปูนซีเมนต์จะอาศัยการทำปฏิกิริยาของเถ้าแกลบ เถ้าแกลบซึ่งมี  $\text{SiO}_2$  อยู่เป็นหลัก เมื่อผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland cement) และน้ำ ( $\text{H}_2\text{O}$ ) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็นผลิตภัณฑ์ไฮเดรชัน (Hydration product) ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (Calcium silicate hydrate; CSH) และแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรต (Calcium aluminate hydrate; CAH) รวมทั้งแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium hydroxide;  $\text{Ca(OH)}_2$ ) และ  $\text{SiO}_2$  จากเถ้าแกลบจะทำปฏิกิริยากับไอออนของแคลเซียม ( $\text{Ca}^{2+}$ ) แลไฮดรอกไซด์ ( $\text{OH}^-$ ) ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาของปูนซีเมนต์กับน้ำได้เป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ดังสมการ 6 และ 7 ตามลำดับ [3]




เถ้าแกลบประกอบไปด้วย  $\text{SiO}_2$  และ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  เป็นหลัก ซึ่งเมื่อนำเถ้าแกลบไปผสมทดแทนปูนซีเมนต์  $\text{SiO}_2$  และ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  จากเถ้าแกลบจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium hydroxide;  $\text{Ca(OH)}_2$ ) เช่นเดียวกับเถ้าแกลบทำให้ได้แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) และแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรต (CAH) เพิ่มขึ้นดังสมการ 8 และ 9 [2]



เส้นใยแก้วนำแสง [4] หมายถึง เส้นใยโปร่งแสงทรงกระบอกตันขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยทั้งเส้นประมาณ 125 ไมโครเมตร โดยทั่วไปวัสดุที่ใช้ทำเส้นใยมักเป็นสาร ประกอบประเภท ซิลิกา หรือ ซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ ) ซึ่งก็คือแก้วบริสุทธิ์ เนื้อแก้วอาจถูกเจือด้วยสารหรือวัสดุบางอย่าง ที่สามารถควบคุมอัตราการเจือได้ เส้นใยแก้วมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะการทำงานของมัน เช่น เส้นใยแก้วนำแสง และ เส้นใยนำแสง นอกจากนี้ ในบางครั้งอาจเรียกทับศัพท์ว่า ออปติกไฟเบอร์ (Optic fiber) ออปติคอลไฟเบอร์ (Optical fiber) หรือ ไฟเบอร์ออปติก (Fiber optic) เป็นต้น เส้นใยขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำแสง โครงสร้างของเส้นใยแก้วประกอบด้วยส่วนที่แสงเดินทางผ่านเรียกว่า คอร์ (Core) และส่วนที่หุ้มคอร์อยู่เรียกว่า แคลด (Clad) ทั้งคอร์และ แคลดเป็นไดอิเล็กทริก 2 ชนิด โดยการทำให้ค่าดัชนีการหักเหของแคลด มีค่าน้อยกว่าค่าดัชนีการหักเหของคอร์ เล็กน้อยประมาณ 0.2 และอาศัยปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมดของแสง สามารถทำให้แสงที่ป้อนเข้าไปในคอร์ เดินทางได้ แสดงโครงสร้างของเส้นใยแก้วดังรูปที่ 5 นอกจากนั้นเส้นใยแสงมีขนาดเล็กมากขนาดเท่าเส้นผม หมายถึง ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของแคลดซึ่งจะมีขนาดประมาณ 0.1 มิลลิเมตร และส่วนคอร์ที่แสงเดินทางผ่าน นั้นมีขนาดเล็กลงไปอีกคือประมาณหลาย ไมโครเมตร ~ หลายสิบไมโครเมตร ซึ่งมีค่าหลายเท่าของความยาวคลื่นของแสงที่ใช้งาน ค่าต่าง ๆ เหล่านี้เป็นค่าที่กำหนดขึ้นจากสมบัติของการส่งและสมบัติทางกลที่ต้องการ เส้นใยแสงนอกจากมีสมบัติการส่งดีเยี่ยมแล้วยังมีลักษณะเด่นอย่างอื่นอีกเช่น ขนาดเล็กน้ำหนักเบาอีกด้วย การที่เส้นใยแก้วสามารถนำสัญญาณแสงได้ดี ไม่เพียงเพราะว่าตัวมันเองมีคุณสมบัติโปร่งแสงเท่านั้น แต่ยังเกิดจากโครงสร้างของเส้นใยแก้ว ที่มีกำหนดให้เส้นใยแก้วมีค่าดัชนีหักเหของคอร์มากกว่าค่าดัชนีหักเหของแคลดตั้งเล็กน้อย ทำให้เกิดปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมด (TIR: Total Internal Reflection) ของแสงที่เดินทางอยู่ภายใน

ส่วนคอร์ ส่งผลให้แสงทั้งหมดสามารถเดินทางอยู่ภายในเส้นแก้ว โดยไม่สะท้อนออกไปนอกเส้นทาง และเมื่อแก้วที่ใช้เป็นแก้วบริสุทธิ์ เลย์มีผลทำให้แสงส่วนใหญ่เดินทางผ่านไปได้อย่างดีและเดินทางได้ไกล ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเส้นใยแก้ว การที่เส้นใยแก้วแสดงพฤติกรรมของการเป็นท่อนำสัญญาณแสงได้ดีมาก เนื่องจากมีค่าการลดทอนสัญญาณแสงต่ำ (low attenuation) ในปัจจุบันสามารถผลิตเส้นใยแก้วให้มีค่าลดทอนสัญญาณแสงต่ำ ๆ โดยจะมีค่าที่น้อยกว่า 0.01 dB/km (0.1 ดีบีต่อกิโลเมตร หมายความว่า เมื่อแสงเดินทางไปในเส้นใยแก้วที่มีระยะทาง 1 กิโลเมตร จะสูญเสียกำลังงานไปประมาณร้อยละ 0.22) ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแสงได้อย่างมีประโยชน์มากมาย อย่างไรก็ตาม ค่าการลดทอนสัญญาณแสงของเส้นใยแก้วจะมีค่าขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นแสงหรือสีของแสงที่เดินทางผ่านเนื้อแก้วนั้น โดยที่ค่าความยาวคลื่นที่ 1.3 และ 1.55 ไมโครเมตร จะเกิดการสูญเสียสัญญาณน้อย ทำให้แสงเดินทางไปได้ไกล ดังนั้น ระบบสื่อสารจึงนิยมใช้ความยาวคลื่นแสงเหล่านี้

เนื่องจากเส้นใยแก้วมีคุณสมบัติในการนำสัญญาณแสงได้ดี การนำเส้นใยแก้วมาประยุกต์ใช้งานจึงเกี่ยวข้องกับแสงโดยตรง แหล่งกำเนิดแสงใด ๆ (เช่นจากหลอดไฟ) ส่งเข้าไปในเส้นใยแก้ว เนื่องจากเส้นใยแก้วมีขนาดเล็กมาก ทำให้แสงที่เปล่งออกมาจากแหล่งกำเนิดที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันมาก ๆ ไม่สามารถเข้าไปในเส้นใยแก้วได้หมด จึงอาจใช้เลนส์รวมแสง (เช่นเลนส์นูน) เพื่อให้แสงส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเข้าไปในเส้นใยแก้ว แสงที่เดินทางอยู่ภายในเส้นใยแก้วจะมีแนวการเดินทางตามลักษณะทางกายภาพของเส้นใยแก้ว ไม่ว่าจะเส้นใยแก้วจะโค้งงอในลักษณะใดก็ตาม จนกระทั่งถึงปลายอีกด้านหนึ่ง แสงก็จะถูกส่งออกมา ■



ภาพที่ 5 โครงสร้างของเส้นใยแก้ว หรือเส้นใยนำแสง (Optical Fiber) [4]



**เอกสารอ้างอิง**

ชัชวาล เศรษฐบุญตร. (2539). **คอนกรีตเทคโนโลยี**. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด.

อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ และปริญญา จินดาประเสริฐ. (2552). **เก้าอี้กลบในงานคอนกรีต**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง.

ปริญญา จินดาประเสริฐ และบัณฑิต หิรัญสถิตพร. (2536). **ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์กลบ ซีเมนต์ลอย และสารลดน้ำพิเศษ: เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องศักยภาพการนำซีเมนต์ลอยลิคไนต์มาใช้ประโยชน์**. นนทบุรี: สำนักงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

อติคม ฤกษ์บุตร. (2543). **เส้นใยแก้วและการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น**. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.